Geberit Mapress Flachdichtung FPM grün



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Solartechnik, Industrie und Schiffbau
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-30 – +140 °C
Werkstoff	FPM

INFO

- Bei Verwendung in Wärmeträgern (Solar): Lebensdauer mit Kollektorstillstand: 200 h/a bei 180 °C, 60 h/a bei 200 °C, Gesamtlebensdauer: 500 h bei 220 °C
- Sprungartige Temperaturwechsel bei flachdichtenden Verschraubungen vermeiden

Art.-Nr.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**				
90096	1 1/2	45	32	2
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**				
90096	1 1/2	45	32	2

Art.-Nr.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress CuNiFe**				
90096	1 1/2	45	32	2
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**				
90096	1 1/2	45	32	2
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Kupfer**				
90096	1 1/2	45	32	2