



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur -25 – +140 °C
 Werkstoff FKM

INFO

- Bei Verwendung in Wärmeträgern (Solar): Lebensdauer mit Kollektorstillstand: 200 h/a bei 180 °C, 60 h/a bei 200 °C, Gesamtlebensdauer: 500 h bei 220 °C

Art.-Nr.	d, Ø mm
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl	
90892	88.9
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl	
90892	88.9
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe	
90892	88.9

Art.-Nr.

d. ø
mm

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

90892

88.9